



Palram Industries Ltd.



PALSUN® PRZ & EMB

PALSUN® PRZ [призматический], 3мм, прозрачный

- Светопроницаемость при установки глянцевой стороной к источнику света – 78%
- Светопроницаемость при установки призматической стороной к источнику света – 89%



PALSUN® EMB [тисненный], 3мм, прозрачный

- Светопроницаемость 88%



July 25, 2011

Sasha Kelrich

Group PC Technologist

Tel. + 972 (4) 845 9808

Fax. + 972 (4) 845 9910

E-mail. sasha.kelrich@palram.com

Web. www.palram.com